

FICHA TÉCNICA

SUPREMO

Esmalte Alquidálico anticorrosivo libre de plomo,
Brinda un excelente poder cubriente y durabilidad.
Acabados: Mate y Brillante.

USO RECOMENDADO

Utilizado en interiores y exteriores ofreciendo la máxima protección y durabilidad contra la corrosión sobre superficies metálicas ferrosas y a una alta durabilidad a la intemperie aún en climas con humedad; también utilizada para proteger y decorar muros y plafones de concreto.

PROPIEDADES

| PROPIEDAD | ESPECIFICACION | UNIDAD |
|------------------------|----------------|--------|
| Viscosidad Copa Ford 4 | 4-6 | min |
| % Sólidos en peso | 48-59 | % |
| Densidad | .95-1.03 | gr/ml |
| Secado al tacto | 90 | min |
| Curado total | 7 | días |

- Propiedades de evaluación a 25°C y humedad relativa a 50%

Compuestos orgánicos volátiles (VOC) < 410 g/L.

PRESENTACIÓN

Bote 4 L
Cubeta 19L
Tambor 200L

RENDIMIENTO

Aprox. 7-8 m² /L. No incluye pérdidas durante el mezclado, tipo de aplicación o superficie.

RECOMENDACIONES

- ✓ Mezclar perfectamente hasta homogeneizar.
- ✓ Diluya con Thinner estándar.
- ✓ Mantener cerrado el envase para evitar formación de nata.
- ✓ Evite aplicar a condiciones de humedad mayor a 80%, no aplique si hay probabilidad de lluvia.
- ✓ No mezcle con otras marcas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- ✓ Limpie perfectamente la superficie eliminando polvo, óxido, ceras y grasa o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.
- ✓ Para superficies nuevas o de concreto deje secar 15 días antes de aplicar.
- ✓ Para superficies nuevas, de metal, ya pintadas o brillantes, lije para crear una superficie de anclaje, asegúrese de haber eliminado y retirado el óxido.
- ✓ Si la superficie a pintar es virgen, aplique una capa de **SUPER PRIM** (primario alquidálico) antes para aumentar la durabilidad.

MÉTODO DE APLICACIÓN Y DILUCIÓN

- ✓ Mezcle perfectamente el contenido del envase hasta homogeneizar.
- ✓ Se recomienda aplicar el producto con la viscosidad del envase, en caso de requerir Diluir hágalo de acuerdo con el tipo de aplicación.



FICHA TÉCNICA

SUPREMO

- a) Con brocha o rodillo. Diluya con 10% de Thinner. remoje las cerdas o rodillo ligeramente con Thinner estándar o Xileno y escurra. Cargar con pintura una tercera parte y quite el excedente para evitar escurrimiento.

Realizar movimientos suaves verticales con la brocha comenzando con la parte superior de la superficie y con rodillo realiza movimientos suaves y prolongados en forma de W. Dejar secar entre mano y mano 2 horas.

- b) Aspersión. Diluya con thinner de un 10 a 25% o 9-15 segundos en copa Ford #4. Utilice la boquilla recomendada por su fabricante. Aplicar a una distancia de 15 a 20 centímetros de la superficie corriendo la mano de un lado a otro.

- ✓ Dejar secar por una hora entre mano y mano.

- ✓Espesor recomendado de 2-4 milésimas de pulgada.

Los tiempos de secado pueden variar de acuerdo con las condiciones de humedad y temperatura y el flujo de aire

LIMPIEZA DEL EQUIPO

- ✓ Lave con Thinner estándar los instrumentos utilizados inmediatamente después de usarlos.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- ✓ Utilizar lentes de seguridad, guantes de látex y mandil.
- ✓ No ingiera alimentos y no FUME durante su uso.
- ✓ Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.

- ✓ En caso de ingestión no provoque vómito, acuda con un médico de inmediato.

- ✓ En caso de contacto con los ojos acuda con su médico.

- ✓ Para mayor información consulte la hoja de seguridad del producto.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Mantener bajo techo a una temperatura de 5 a 35°C.

Usar antes de los 24 meses de su fecha de fabricación.

Mantener material fuera del alcance de los niños.

Estiba no mayor a 4 cubetas o 6 camas de caja de 1 y 4 litros.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDADES

En caso de mezclar este producto con otro no recomendado en esta carta técnica **FRASAN COLORS S.A de C.V.** no se hace responsable de la aplicación.

La información contenida en esta carta técnica no puede ser alterada, cualquier modificación a las instrucciones de aplicación de nuestro producto es responsabilidad de quien lo recomiende.

Si el producto es usado en condiciones diferentes a las descritas anteriormente **FRASAN COLORS S.A de C.V.** no se hace responsable.