

FICHA TÉCNICA

SUPER PRIM

Primer anticorrosivo formulado con Alquidial-modificado, proporcionando una excelente adherencia, es un material libre de plomo.

Acabado mate.

USO RECOMENDADO

Utilizado para evitar el deterioro en estructuras metálicas ferrosas Proporciona muy buena durabilidad y poder cubriente.

No se recomienda como acabado ni como primario para repintado automotriz.

PROPIEDADES

PROPIEDAD	ESPECIFICACION	UNIDAD
Viscosidad Copa Ford 4	4-6	min
% Sólidos en peso	40-50	%
Densidad	1.05-1.1	gr/ml
Secado al tacto	Máximo 2	horas
Curado Total	7	días

- Propiedades de evaluación a 25°C y humedad relativa a 50%

Compuestos orgánicos volátiles (VOC) < 40 g/L.

PRESENTACIÓN

Bote 1 y 4 L
Cubeta 19L
Tambor 200L

RENDIMIENTO

Aprox. 7-8 m² /L. No incluye pérdidas durante el mezclado, tipo de aplicación o superficie.

RECOMENDACIONES

- ✓ Mezclar perfectamente el contenido del envase hasta homogenizar.
- ✓ Diluya con Thinner estándar hasta un máximo de 20%
- ✓ Mantener cerrado el envase para evitar formación de nata.
- ✓ Evite aplicar a condiciones de humedad mayor a 80%, no aplique si hay probabilidad de lluvia.
- ✓ No mezcle con otras marcas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- ✓ Limpie perfectamente la superficie eliminando polvo, óxido, ceras y grasa o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.
- ✓ En superficies ya pintadas, si la superficie es brillante lije.
- ✓ Para superficies nuevas o de concreto deje secar 15 días antes de aplicar.
- ✓ Para superficies de metal o previamente pintadas lije para crear una superficie de anclaje, asegúrese de haber eliminado y retirado el óxido.



FICHA TÉCNICA

SUPER PRIM

MÉTODO DE APLICACIÓN Y DILUCION

✓ Mezcle perfectamente el contenido del envase hasta homogeneizar.

✓ Se recomienda aplicar el producto con la viscosidad del envase, en caso de requerir Diluir de acuerdo con el tipo de aplicación (Thinner estándar, Xileno).

a) Con brocha o rodillo diluya con 10% de Thinner. remoje las cerdas ligeramente con Thinner estándar o Xileno y escurra y cargue con pintura una tercera parte de la brocha, quite el excedente para evitar escurrimiento.

Realizar movimientos suaves verticales comenzando en parte superior de la superficie. Dejar secar entre mano y mano 2 horas.

b) Aspersión, diluya con thinner de un 10 a 25% o 9-15 segundos en copa Ford #4. Utilice la boquilla recomendada por su fabricante. Aplicar a una distancia de 15 a 20 centímetros de la superficie corriendo la mano de un lado a otro.

✓ Dejar secar por una hora entre mano y mano.

✓Espesor recomendado de 2-4 milésimas de pulgada.

Los tiempos de secado pueden variar de acuerdo con las condiciones de humedad y temperatura y el flujo de aire.

Para acabado final puedes utilizar nuestra línea de esmalte **SUPREMO ó SUPREMO ULTRA**

LIMPIEZA DEL EQUIPO

✓ Lave con Thinner estándar los instrumentos utilizados inmediatamente después de usarlos.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

✓ Utilizar lentes de seguridad, guantes y mandil.

✓ No ingiera alimentos durante su uso.

✓ Producto inflamable, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas o flamas.

✓ En caso de ingestión no provoque vómito, acuda con un médico de inmediato.

✓ En caso de contacto con los ojos acuda con su médico de inmediato.

✓ Para más información consulte la hoja de seguridad del producto.

✓ No fume durante su aplicación.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Mantener bajo techo a una temperatura de 5 a 35°C.

Usar antes de los 24 meses de su fecha de fabricación.

Mantener material fuera del alcance de los niños

Estiba no mayor a 4 cubetas o 6 camas de caja de 1 y 4 litros.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDADES

En caso de mezclar este producto con otro no recomendado en esta carta técnica **FRASAN COLORS S.A de C.V.** no se hace responsable de la aplicación. La información contenida en esta carta técnica no puede ser alterada, cualquier modificación a las instrucciones de aplicación de nuestro producto es responsabilidad de quien lo recomiende.

Si el producto es usado en condiciones diferentes a las descritas anteriormente **FRASAN COLORS S.A de C.V.** no se hace responsable.

