

FICHA TÉCNICA

ELASTOCRYL FSA 5 AÑOS

Es un impermeabilizante elastómero económico a base de resinas estiren- acrílicas. Presenta buena elasticidad y resistencia a la ruptura.

USO RECOMENDADO

Se recomienda para proteger y cubrir grietas expuestas a la lluvia en losas de concreto, láminas de asbesto paredes, muros de ladrillo etc.

PROPIEDADES

PROPIEDAD	ESPECIFICACION	UNIDAD
Viscosidad	12,000-14,000	cps
% Sólidos en peso	42-48	%
Densidad	1.20-1.22	gr/ml
Secado al tacto	60	min
pH	8.5-9.5	Adimensional

• Propiedades de evaluación a 25°C y humedad relativa a 50%

PRESENTACIÓN

Cubeta 19L
Tambor 200L

Colores: Blanco y Terracota

RENDIMIENTO

Aprox. 1.5-2 m² /L. No incluye pérdidas durante el mezclado, tipo de aplicación o superficie.

RECOMENDACIONES

- ✓ Mezclar perfectamente el contenido del envase hasta homogenizar.
- ✓ Evite diluir más del 10% recomendado podría traer problemas de cubriente y adherencia.
- ✓ Mantener cerrado el envase para evitar formación de nata.

✓ Evite aplicar a condiciones de humedad mayor a 80%, no aplique si hay probabilidad de lluvia.

✓ No mezcle con otras marcas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

✓ Limpie perfectamente la superficie eliminando polvo, oxido, ceras y grasa o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.

✓ En superficies no deberán estar brillantes o pulidas.

✓ Para superficies nuevas o de concreto deje secar 15 días antes de aplicar.

✓ Limpieza de superficie por medio de chorro de agua a presión (se recomienda el uso de herramientas que le den presión al agua para una limpieza eficaz de la superficie) y detergente (se recomienda el uso de herramientas que le den presión al agua para una limpieza eficaz de la superficie), asegurándose de retirar material suelto o mal adherido.

✓ Repare grietas o huecos con resanador para muros o techos de su presencia

MÉTODO DE APLICACIÓN

Utilice el método de aplicación de su preferencia (Cepillo de cerda, Cepillo ixtle, Brocha, Rodillo).

✓ Superficies porosas. Diluya en proporción de 2 partes de agua y 1 de **ELASTOCRYL FSA 5 AÑOS**, en volumen y aplique una capa a razón de 4 a 5 m² de dilución y deje secar por 1 hora.

✓ Primera Mano: Aplique sin diluir una capa formada de 1L de **ELASTOCRYL FSA 5 AÑOS** por cada 2 m² en un solo sentido. (Espesor recomendado 20 milésimas de Pulgada)



FICHA TÉCNICA

ELASTOCRYL FSA 5 AÑOS

- ✓ Segunda Mano: Aplique **ELASTOCRYL FSA 5 AÑOS** igual a la primera mano sin ninguna dilución, pero en sentido cruzado para cubrir completamente la superficie sin dejar poros que puedan afectar a la capa **ELASTOCRYL FSA 5 AÑOS** y su rendimiento.
- ✓ Dejar secar 2 h entre mano y mano.

Los tiempos de secado pueden variar de acuerdo con las condiciones de humedad y temperatura y el flujo de aire.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

- ✓ Lave con agua y jabón las herramienta utilizadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- ✓ Utilizar lentes de seguridad, guantes de látex y mandil.
- ✓ No ingiera alimentos y no FUME durante su uso.
- ✓ En caso de ingestión no provoque vómito, acuda con un médico de inmediato.
- ✓ En caso de contacto con los ojos acuda con su médico.
- ✓ Para más información consulte la hoja de seguridad del producto.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Mantener bajo techo a una temperatura de 10 a 35°C.

Usar antes de los 24 meses de su fecha de fabricación.

Mantener material fuera del alcance de los niños.

Estiba no mayor a 4 cubetas o 6 camas de caja de 1 y 4 litros.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDADES

En caso de mezclar este producto con otro no recomendado en esta carta técnica FRASAN COLORS S.A de C.V. no se hace responsable de la aplicación.

La información contenida en esta carta técnica no puede ser alterada, cualquier modificación a las instrucciones de aplicación de nuestro producto es responsabilidad de quien lo recomiende.

Si el producto es usado en condiciones diferentes a las descritas anteriormente **FRASAN COLORS S.A de C.V.** no se hace responsable.

