

# FICHA TÉCNICA

## ESTELAR

Pintura vinil acrílica, ofrece un excelente cubriente y buen rendimiento. Este material no contiene plomo.

Acabado mate.

### USO RECOMENDADO

Recomendada para mantenimiento de muros en interiores y exteriores sobre acabados en yeso, concreto, tabla roca. Desarrollada especialmente para los detalles y acabados difíciles.

### PROPIEDADES

PROPIEDAD	ESPECIFICACION	UNIDAD
Viscosidad	7,000-9,000	CPS
% Sólidos en peso	43-48	%
Densidad	1.10-1.35	gr/ml
Brillo a 85°	1-3	U.B
Tiempo de secado tacto	40	Min.

- Propiedades de evaluación a 25°C y humedad relativa a 50%

Lavabilidad >7,000 ciclos

Compuestos orgánicos volátiles (VOC) < 50 g/L.

### PRESENTACIÓN

Bote 1 y 4 L  
Cubeta 19L  
Tambor 200L

### RENDIMIENTO

Aprox. 8-10 m<sup>2</sup> /L. No incluye pérdidas durante el mezclado, tipo de aplicación o superficie.

### RECOMENDACIONES

- ✓ Mezclar perfectamente el contenido hasta homogenizar.
- ✓ Mantener cerrado el envase para evitar formación de nata.
- ✓ Evite aplicar a condiciones de humedad mayor a 80%, no aplique si hay probabilidad de lluvia.
- ✓ No mezcle con otras marcas.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- ✓ Limpie perfectamente la superficie eliminando polvo y grasa o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.
- ✓ En superficies ya pintadas, si la superficie es brillante lije.
- ✓ Para superficies nuevas o de concreto deje secar 15 días antes de aplicar.
- ✓ Para superficies con salitre lavando el área afectada con solución de ácido muriático al 2%.
- ✓ Aplique **SELLADOR FC 8X1**. (Instrucciones de uso recomendadas en su carta técnica).

### METODO DE APLICACIÓN

- ✓ Mezcle perfectamente hasta homogenizar el contenido del envase.
- ✓ Diluya con hasta un 20% de agua solo cuando se aplique con equipos airless.



# FICHA TÉCNICA

## ESTELAR

✓ Aplique con el método de su preferencia:

a) Brocha: Antes de empezar con la aplicación si la brocha es nueva se tiene que curar remojándola por 5 minutos en agua posterior a esto seque la brocha sacudiéndola de arriba a bajo esto para quitar cualquier material excedente y evitar imperfecciones en el acabado final.

Aplique una mano para fondear con movimientos en forma de X para abarcar y cubrir perfectamente la superficie, deje secar entre mano y mano 60 min como mínimo y proceda a aplicar la segunda mano. (Las condiciones de secado pueden variar a las condiciones del tiempo: temperatura y humedad)

b) Rodillo: Si el rodillo es nuevo remójelo en agua por 5 min, quite el exceso sacudiendo el rodillo de arriba hacia abajo hasta secar.

Cargue el rodillo con **ESTELAR** hasta cubrirlo completamente proceda a aplicarlo sobre la superficie en movimientos en forma de una W esto para abarcar y cubrir perfectamente la superficie recordando que la primera mano solo es para fondear y así cubrir completamente con la segunda mano, deje secar 60 min entre mano y mano. (Las condiciones de secado pueden variar a las condiciones del tiempo: temperatura y humedad)

### LIMPIEZA DEL EQUIPO

✓ Lave con agua y jabón los instrumentos utilizados inmediatamente después de usarlos.

### INDICACIONES DE SEGURIDAD

✓ Utilizar lentes de seguridad, guantes de látex y mandil.

✓ No ingiera alimentos durante su uso

✓ En caso de ingestión no provoque vomito, acuda con un médico de inmediato.

✓ En caso de contacto con los ojos lave con agua abundante durante 15 min y acuda con su médico.

✓ Para más información consulte la hoja de seguridad del producto.

### ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Mantener bajo techo a una temperatura de 5 a 35°C.

Usar antes de los 24 meses de su fecha de fabricación.

Mantener material fuera del alcance de los niños

Estiba no mayor a 4 cubetas o 6 camas de caja de 1 y 4 litros.

### LIMITACIONES DE RESPONSABILIDADES

En caso de mezclar este producto con otro no recomendado en esta carta técnica **FRASAN COLORS S.A de C.V.** no se hace responsable de la aplicación.

La información contenida en esta carta técnica no puede ser alterada, cualquier modificación a las instrucciones de aplicación de nuestro producto es responsabilidad de quien lo recomiende.

Si el producto es usado en condiciones diferentes a las descritas anteriormente **FRASAN COLORS S.A de C.V.** no se hace responsable.