

FICHA TÉCNICA

SUPREMAX PREMIUM MATE / SATIN

Pintura 100% acrílica plastificada con excelente poder cubriente, de alto rendimiento, con mas de 20,000 ciclos de lavado, brochabilidad y nivelación.

Con acabado terso **MATE** o **SATINADO**. Este material no contiene plomo.

USO RECOMENDADO

Recomendada para mantenimiento de muros en interiores y exteriores sobre acabados en yeso, concreto, tabla roca, metal, madera, etc. Desarrollada especialmente para los detalles, acabados difíciles y aplicaciones con terminados premium.

PROPIEDADES

PROPIEDAD	ESPECIFICACION	UNIDAD
Viscosidad	10,000-12,000	cps
% Sólidos en peso	43-50	%
Densidad	1.09-1.37	gr/ml
Brillo a 85° Mate	10-12	U.B
Brillo a 85° Satin	70-78	U.B.
Tiempo de secado tacto	40	Min.

• Propiedades de evaluación a 25°C y humedad relativa a 50%

Lavabilidad >20,000 ciclos

Compuestos orgánicos volátiles (VOC) < 50 g/L.

PRESENTACIÓN

Bote 1 y 4 L

Cubeta 19L

Tambor 200L

RENDIMIENTO

Aprox. 10-12 m² /L. No incluye pérdidas durante el mezclado, tipo de aplicación o superficie.

RECOMENDACIONES

- ✓ Mezclar perfectamente hasta homogenizar.
- ✓ Diluya solo en aplicación por airless.
- ✓ Mantener cerrado el envase para evitar formación de nata.
- ✓ Evite aplicar a condiciones de humedad mayor a 80%, no aplique si hay probabilidad de lluvia.
- ✓ No mezcle con otras marcas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- ✓ Limpie perfectamente la superficie eliminando polvo y grasa o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.
- ✓ En superficies ya pintadas, si la superficie es brillante lije.
- ✓ Para superficies nuevas o de concreto deje secar 15 días antes de aplicar.
- ✓ Para superficies con salitre lave el área afectada con solución de ácido muriático al 2%.
- ✓ Aplique **SELLADOR FC 8X1** si la superficie es nueva, si tuvo alguna reparación previa y si tiene algún producto aplicado previamente que impida la adherencia de **SUPREMAX PREMIUM**.



FICHA TÉCNICA

SUPREMAX PREMIUM MATE / SATIN

METODO DE APLICACIÓN

✓ Mezcle perfectamente hasta homogenizar el contenido del envase.

✓ Diluya con hasta un 20% de agua solo cuando se aplique con equipos airless.

✓ Aplique con el método de su preferencia:

- a) Brocha: Antes de empezar con la aplicación si la brocha es nueva se tiene que curar remojándola por 5 minutos en agua posterior a esto seque la brocha sacudiéndola de arriba a bajo esto para quitar cualquier material excedente y evitar imperfecciones en el acabado final.

Aplique una mano para fondear con movimientos en forma de X para abarcar y cubrir perfectamente la superficie, deje secar entre mano y mano 60 min como mínimo y proceda a aplicar la segunda mano. (Las condiciones de secado pueden variar a las condiciones del tiempo: temperatura y humedad)

- b) Rodillo: Si el rodillo es nuevo remójelo en agua por 5 min, quite el exceso sacudiendo el rodillo de arriba hacia abajo hasta secar.

Cargue el rodillo con **SUPREMAX PREMIUM** hasta cubrirlo completamente proceda a aplicarlo sobre la superficie en movimientos en forma de una W esto para abarcar y cubrir perfectamente la superficie recordando que la primera mano solo es para fondear y así cubrir completamente con la segunda mano, deje secar 60 min entre mano y mano. (Las condiciones de secado pueden variar a las condiciones del tiempo: temperatura y humedad)

LIMPIEZA DEL EQUIPO

✓ Lave con agua y jabón los instrumentos utilizados inmediatamente después de usarlos.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

✓ Utilizar lentes de seguridad, guantes de látex y mandil.

✓ No ingiera alimentos durante su uso

✓ En caso de ingestión no provoque vomito, acuda con un médico de inmediato.

✓ En caso de contacto con los ojos lave con agua abundante durante 15 min y acuda con su médico.

✓ Para más información consulte la hoja de seguridad del producto.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Mantener bajo techo a una temperatura de 5 a 35°C.

Usar antes de los 24 meses de su fecha de fabricación.

Mantener material fuera del alcance de los niños

Estiba no mayor a 4 cubetas o 6 camas de caja de 1 y 4 litros.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDADES

En caso de mezclar este producto con otro no recomendado en esta carta técnica FRASAN COLORS S.A de C.V. no se hace responsable de la aplicación.

La información contenida en esta carta técnica no puede ser alterada, cualquier modificación a las instrucciones de aplicación de nuestro producto es responsabilidad de quien lo recomiende.



FICHA TÉCNICA

SUPREMAX PREMIUM

MATE / SATIN

Si el producto es usado en condiciones diferentes a las descritas anteriormente FRASAN COLORS S.A de C.V. no se hace responsable.