

# FICHA TÉCNICA

## SUPER PRIM

Primer anticorrosivo formulado con Alquidial-modificado, proporcionando una excelente adherencia, es un material libre de plomo.

Acabado mate.

### USO RECOMENDADO

Utilizado para evitar el deterioro en estructuras metálicas ferrosas. No se recomienda como acabado o como primario para repintado automotriz. Proporciona durabilidad y poder cubriente.

### PROPIEDADES

PROPIEDAD	ESPECIFICACION	UNIDAD
Viscosidad Copa Ford 4	4-6	min
% Sólidos en peso	40-50	%
Densidad	1.05-1.1	gr/ml
Secado al tacto	2-4	min
Curado Total	7	días

• Propiedades de evaluación a 25°C y humedad relativa a 50%

Compuestos orgánicos volátiles (VOC) < 40 g/L.

### PRESENTACIÓN

Bote 4 L

Cubeta 19L

Tambor 200L

### RENDIMIENTO

Aprox. 7-8 m<sup>2</sup> /L. No incluye pérdidas durante el mezclado, tipo de aplicación o superficie.

### RECOMENDACIONES

- ✓ Mezclar perfectamente hasta homogenizar. ✓ Diluya solo en aplicación por airless.
- ✓ Evite diluir más del 20% recomendado podría traer problemas de cubriente y adherencia.
- ✓ Mantener cerrado el envase para evitar formación de nata.
- ✓ Evite aplicar a condiciones de humedad mayor a 80%, no aplique si hay probabilidad de lluvia.
- ✓ No mezcle con otras marcas.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- ✓ Limpie perfectamente la superficie eliminando polvo, óxido, ceras y grasa o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.
- ✓ En superficies ya pintadas, si la superficie es brillante lije.
- ✓ Para superficies nuevas o de concreto deje secar 15 días antes de aplicar.
- ✓ Para superficies de metal o ya pintadas lije para crear una superficie de anclaje, asegúrese de haber eliminado y retirado el óxido.

### MÉTODO DE APLICACIÓN

- ✓ Mezcle perfectamente el envase hasta homogeneizar el color.
- ✓ Se recomienda aplicar el producto con la viscosidad de envase, en caso de requerir Diluir de acuerdo al tipo de aplicación (Thinner estándar, Xileno).



# FICHA TÉCNICA

## SUPER PRIM

- a) Brocha 10% máximo. La brocha no debe desprender cerdas remoje ligeramente con Thinner estándar o Xileno y escurra. Cargar con pintura una tercera parte de la brocha para evitar escurrimiento. Realizar movimientos suaves verticales comenzando de la parte superior de la superficie. Dejar secar entre mano y mano 2 horas.
- b) Aspersión 10-25% o 9-15 segundos en copa Ford #4. Utilice la boquilla recomendada por su fabricante. Aplicar a una distancia de 15 a 20 centímetros de la superficie corriendo la mano de un lado a otro
- c) Dejar secar por una hora entre mano y mano.
- d) Espesor recomendado de 2-4 milésimas de pulgada.

Los tiempos de secado pueden variar de acuerdo con las condiciones de humedad y temperatura y el flujo de aire.

Para acabado final puedes utilizar línea de esmalte **SUPREMO Ó SUPREMO ULTRA**

### LIMPIEZA DEL EQUIPO

✓ Lave con Thinner estándar los instrumentos utilizados inmediatamente después de usarlos.

### INDICACIONES DE SEGURIDAD

- ✓ Utilizar lentes de seguridad, guantes y mandil.
- ✓ No ingiera alimentos durante su uso.
- ✓ Producto inflamable manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas o flamas.
- ✓ En caso de ingestión no provoque vómito, acuda con un médico de inmediato.
- ✓ En caso de contacto con los ojos acuda con su médico de inmediato.

✓ Para más información consulte la hoja de seguridad del producto.

✓ No fume durante su aplicación.

### ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Mantener bajo techo a una temperatura de 5 a 35°C.

Usar antes de los 24 meses de su fecha de fabricación.

Mantener material fuera del alcance de los niños

Estiba no mayor a 4 cubetas o 6 camas de caja de 1 y 4 litros.

### LIMITACIONES DE RESPONSABILIDADES

En caso de mezclar este producto con otro no recomendado en esta carta técnica **FRASAN COLORS S.A de C.V.** no se hace responsable de la aplicación.

La información contenida en esta carta técnica no puede ser alterada, cualquier modificación a las instrucciones de aplicación de nuestro producto es responsabilidad de quien lo recomiende.

Si el producto es usado en condiciones diferentes a las descritas anteriormente **FRASAN COLORS S.A de C.V.** no se hace responsable.

